

MOLE FLEXIBLE

ورقة بيانات المنتج

وصلة FLR مرنة بفلنجة مربعة

تربط الفتحات المربعة ذات الفلنجات المثبّتة بالمسامير. أرسل رسمًا يبيّن أبعاد الفتحة واتجاهها وتباعد الثقوب.

صفحات الكتالوج 5, 23

المادة

تخص درجات الحرارة مادة الغلاف. تحقق من حدود الوصلة المركبة لتطبيقك.

PU10

المادة	بولي يوريثان
الاستخدام النموذجي	المواد الشائعة
اللون	شفاف
السماكة (mm)	1.0
الفقد بالتآكل الاحتكاكي (mg)	39.0
مقاومة السطح (Ω)	$>10^{12}$
تحمل درجة الحرارة (C°)	−20 – 110
منفذ للهواء	لا
مقاومة الشد (MPa)	40
الاستطالة عند الانقطاع (%)	600
طريقة التصنيع	ملحوم حرارياً

PUAS

المادة	بولي يوريثان مضاد للكهرباء الساكنة
الاستخدام النموذجي	مساحيق قابلة للاشتعال أو الانفجار (حسب الكتالوج)
اللون	شفاف
السماكة (mm)	1.0
الفقد بالتآكل الاحتكاكي (mg)	39.0
مقاومة السطح (Ω)	$<10^9$
تحمل درجة الحرارة (°C)	−20 – 110
منفذ للهواء	لا
مقاومة الشد (MPa)	15
الاستطالة عند الانقطاع (%)	600
طريقة التصنيع	ملحوم حرارياً

PUHT

المادة	بولي يوريثان مقاوم للحرارة
الاستخدام النموذجي	درجات حرارة مرتفعة
اللون	شفاف
السماكة (mm)	1.0
الفقد بالتآكل الاحتكاكي (mg)	35.0
مقاومة السطح (Ω)	$>10^{12}$
تحمل درجة الحرارة (°C)	−20 – 150
منفذ للهواء	لا
مقاومة الشد (MPa)	40
الاستطالة عند الانقطاع (%)	600
طريقة التصنيع	ملحوم حرارياً

PURF

المادة	بولي يوريثان مقوى بالألياف
الاستخدام النموذجي	ضغط موجب أو سالب
اللون	أبيض
السماكة (mm)	0.8
الفقد بالتآكل الاحتكاكي (mg)	39.0
مقاومة السطح (Ω)	$>10^{12}$
تحمل درجة الحرارة (C°)	−20 – 110
منفذ للهواء	لا
مقاومة الشد (MPa)	300
الاستطالة عند الانقطاع (%)	600
طريقة التصنيع	ملحوم حرارياً