

MOLE FLEXIBLE

Ficha técnica del producto

Conector flexible FLR de brida cuadrada

Une equipos con bocas cuadradas atornilladas. Envíe un plano con dimensiones de abertura, orientación y separación de tornillos.

Páginas del catálogo 5, 23

Material

Los valores de temperatura corresponden al material del manguito. Confirme los límites del conjunto para su aplicación.

PU10

Material	Poliuretano
Aplicación típica	Materiales de uso habitual
Color	Transparente
Espesor (mm)	1.0
Pérdida por abrasión (mg)	39.0
Resistencia superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistencia térmica (°C)	−20 – 110
Permeable al aire	No
Resistencia a la tracción (MPa)	40
Alargamiento a la rotura (%)	600
Proceso de fabricación	Soldado térmicamente

PUAS

Material	Poliuretano antiestático
Aplicación típica	Polvos inflamables o explosivos (aplicación de catálogo)
Color	Transparente
Espesor (mm)	1.0
Pérdida por abrasión (mg)	39.0
Resistencia superficial (Ω)	$<10^9$
Resistencia térmica (°C)	−20 – 110
Permeable al aire	No
Resistencia a la tracción (MPa)	15
Alargamiento a la rotura (%)	600
Proceso de fabricación	Soldado térmicamente

PUHT

Material	Poliuretano resistente al calor
Aplicación típica	Alta temperatura
Color	Transparente
Espesor (mm)	1.0
Pérdida por abrasión (mg)	35.0
Resistencia superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistencia térmica (°C)	−20 – 150
Permeable al aire	No
Resistencia a la tracción (MPa)	40
Alargamiento a la rotura (%)	600
Proceso de fabricación	Soldado térmicamente

PURF

Material	Poliuretano reforzado con fibra
Aplicación típica	Presión positiva o negativa
Color	Blanco
Espesor (mm)	0.8
Pérdida por abrasión (mg)	39.0
Resistencia superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistencia térmica (°C)	−20 – 110
Permeable al aire	No
Resistencia a la tracción (MPa)	300
Alargamiento a la rotura (%)	600
Proceso de fabricación	Soldado térmicamente