

MOLE FLEXIBLE

製品仕様書

FLR 角フランジ式フレキシブル継手

ボルト締結の角フランジ開口を接続します。開口寸法、向き、穴の間隔を図面でお知らせください。

カタログ掲載ページ 5, 23

材質

温度値はスリーブ材質に適用されます。組立品の使用限界は用途ごとにご確認ください。

PU10

材質	ポリウレタン
主な用途	一般的な粉粒体
色	透明
厚さ (mm)	1.0
摩耗減量 (mg)	39.0
表面抵抗 (Ω)	$>10^{12}$
耐熱温度 (°C)	−20 – 110
通気性	なし
引張強度 (MPa)	40
破断伸び (%)	600
製造方法	熱溶着

PUAS

材質	帯電防止ポリウレタン
主な用途	可燃性・爆発性粉体（カタログ上の用途）
色	透明
厚さ (mm)	1.0
摩耗減量 (mg)	39.0
表面抵抗 (Ω)	$<10^{9}$
耐熱温度 (°C)	−20 – 110
通気性	なし
引張強度 (MPa)	15
破断伸び (%)	600
製造方法	熱溶着

PUHT

材質	耐熱ポリウレタン
主な用途	高温
色	透明
厚さ (mm)	1.0
摩耗減量 (mg)	35.0
表面抵抗 (Ω)	$>10^{12}$
耐熱温度 (°C)	−20 – 150
通気性	なし
引張強度 (MPa)	40
破断伸び (%)	600
製造方法	熱溶着

PURF

材質	繊維強化ポリウレタン
主な用途	正圧または負圧
色	白色
厚さ (mm)	0.8
摩耗減量 (mg)	39.0
表面抵抗 (Ω)	$>10^{12}$
耐熱温度 (°C)	−20 – 110
通気性	なし
引張強度 (MPa)	300
破断伸び (%)	600
製造方法	熱溶着