

MOLE FLEXIBLE

Ficha técnica do produto

Conector flexível FLR com flange quadrada

Liga bocais quadrados aparafusados. Envie um desenho com as dimensões da abertura, orientação e espaçamento dos furos.

Páginas do catálogo 5, 23

Material

As temperaturas referem-se ao material da manga. Confirme os limites do conjunto para a sua aplicação.

PU10

Material	Poliuretano
Aplicação típica	Materiais de uso corrente
Cor	Transparente
Espessura (mm)	1.0
Perda por abrasão (mg)	39.0
Resistência superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistência térmica (°C)	−20 – 110
Permeável ao ar	Não
Resistência à tração (MPa)	40
Alongamento à rotura (%)	600
Processo de fabrico	Soldado termicamente

PUAS

Material	Poliuretano antiestático
Aplicação típica	Pós inflamáveis ou explosivos (aplicação de catálogo)
Cor	Transparente
Espessura (mm)	1.0
Perda por abrasão (mg)	39.0
Resistência superficial (Ω)	$<10^9$
Resistência térmica (°C)	−20 – 110
Permeável ao ar	Não
Resistência à tração (MPa)	15
Alongamento à rotura (%)	600
Processo de fabrico	Soldado termicamente

PUHT

Material	Poliuretano resistente ao calor
Aplicação típica	Temperatura elevada
Cor	Transparente
Espessura (mm)	1.0
Perda por abrasão (mg)	35.0
Resistência superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistência térmica (°C)	−20 – 150
Permeável ao ar	Não
Resistência à tração (MPa)	40
Alongamento à rotura (%)	600
Processo de fabrico	Soldado termicamente

PURF

Material	Poliuretano reforçado com fibra
Aplicação típica	Pressão positiva ou negativa
Cor	Branco
Espessura (mm)	0.8
Perda por abrasão (mg)	39.0
Resistência superficial (Ω)	$>10^{12}$
Resistência térmica (°C)	−20 – 110
Permeável ao ar	Não
Resistência à tração (MPa)	300
Alongamento à rotura (%)	600
Processo de fabrico	Soldado termicamente