

MOLE FLEXIBLE

产品规格书

FLR 方形法兰软连接

用于带方形法兰的设备接口，请提供尺寸、孔距及安装方向图。

画册页码 5, 23

材质

耐温值适用于套筒材质。请按实际应用确认软连接总成的使用限值。

PU10

材质	聚氨酯
典型用途	大多数普通物料
颜色	透明
厚度 (mm)	1.0
磨耗 (mg)	39.0
表面电阻 (Ω)	$>10^{12}$
耐温 (°C)	−20 – 110
透气性	否
拉伸强度 (MPa)	40
断裂伸长率 (%)	600
生产工艺	热熔

PUAS

材质	抗静电聚氨酯
典型用途	易燃、易爆粉体（画册所列用途）
颜色	透明
厚度 (mm)	1.0
磨耗 (mg)	39.0
表面电阻 (Ω)	$<10^9$
耐温 (°C)	−20 – 110
透气性	否
拉伸强度 (MPa)	15
断裂伸长率 (%)	600
生产工艺	热熔

PUHT

材质	耐高温聚氨酯
典型用途	高温
颜色	透明
厚度 (mm)	1.0
磨耗 (mg)	35.0
表面电阻 (Ω)	$>10^{12}$
耐温 (°C)	−20 – 150
透气性	否
拉伸强度 (MPa)	40
断裂伸长率 (%)	600
生产工艺	热熔

PURF

材质	纤维增强聚氨酯
典型用途	正压或负压
颜色	白色
厚度 (mm)	0.8
磨耗 (mg)	39.0
表面电阻 (Ω)	$>10^{12}$
耐温 (°C)	−20 – 110
透气性	否
拉伸强度 (MPa)	300
断裂伸长率 (%)	600
生产工艺	热熔